



Hormigón premezclado en seco. Producto a base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos que mejoran sus propiedades de plasticidad y trabajabilidad.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Trabajos de albañilería en general.
- Pavimentaciones y confección de soleras.
- Trabajos de rehabilitación.

SOPORTES Y MODO DE EMPLEO

- Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el hormigón
- Mezclar el producto con aprox. 2,5 litros de agua por cada saco de 25kg para conseguir una consistencia plástica blanda.
- Se recomienda un amasado mecánico de la mezcla hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.
- El espesor mínimo de aplicación será aprox. 4cm, permitiendo una compactación completa de la masa con un pisón redondeado o una sonda vibradora, evitando un exceso de vibrado para que no se produzca la segregación de la mezcla.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en condiciones de fuertes vientos o lluvias, ni con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- Las temperaturas altas pueden acelerar el proceso de fraguado y la temperatura bajas retardarlo.
- No añadir agua si el producto ha comenzado su fraguado.
- No se deben usar para el amasado agua marina o de características dudosas.
- Se debe tener en cuenta que un aumento del agua de amasado implica un descenso de las resistencias.
- No APTO para Uso Estructural.

DATOS TÉCNICOS	
Colores	Blanco, Gris, Rojo, Amarillo y Verde
Componentes	Cemento gris y blanco (RC03) / Áridos calizos / Aditivos
Granulometría	Continua de 0 a 12mm.
Agua de amasado (%)	10 % (aprox. 2,5 litros por saco de 25 Kg.)
Consistencia, cono de Abrams	6 - 9 ± 1
Dosificación del cemento	> 300 Kg/m ² aprox.
Relación agua/cemento	< 0,55
Densidad del hormigón endurecido	2.300 kg/m ³ aprox.
Resistencia a compresión 28 días	> 25 N/mm ²
Reacción al fuego	A1
Rendimiento	22 - 23 kg/m ² por cm de espesor

NOTA

- Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.
- La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

PRESENTACIÓN

- Sacos de plástico de 25 Kg.
- Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad