

MORTERO SECO M EV BLANCO ESPECIAL ENFOSCADO CAPA FINA BLANCO

MORTEROS PARA REVESTIMIENTO

Descripción

Mortero para revoco y enlucido coloreado, tipo CR, formulado a partir de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados y especialmente aditivado para proporcionarle la trabajabilidad adecuada para la realización de enfoscados aplicados manualmente.

Características

Homogeneidad.
Plasticidad.
Hidrofugado, impermeable al agua de lluvia.
Permeable al vapor de agua.
Nuestros morteros están provistos de Marcado CE.

Normativa

UNE-EN 998-1: Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.

Aplicaciones

Mortero para la realización de revocos y enlucidos hidrofugados.

Soporte

El soporte deberá ser resistente y absorbente y debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas y aceites. También debe estar exento de restos de sales, yesos, pinturas y piezas fácilmente disgregables. El soporte debe contener un cierto grado de humedad previo a la aplicación del mortero. Las coqueras e imperfecciones deben repararse antes del inicio de la aplicación.

Modo de empleo

Amasar con agua hasta consistencia adecuada, preferentemente con amasadora mecánica. El espesor recomendado no debe ser superior a 1 cm. aplicados de una vez. Espesores superiores se consiguen aplicando el mortero en varias capas.

En tiempo caluroso y/o con viento es conveniente regar el mortero después de comenzado su endurecimiento.

Precauciones

Para aplicar sobre soportes o piezas de baja o nula absorción, debe aplicar previamente una imprimación prescrita por XIMOR MORTEROS S.A.

No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, fuerte viento o sol directo.

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

No aplicar sobre yeso ni soportes derivados.

Recomendaciones

El soporte se regará antes de la aplicación, no pudiendo estar saturado de humedad antes de su ejecución. Durante el fraguado y el primer periodo de endurecimiento del mortero puesto en obra, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Es conveniente regar el mortero una vez haya comenzado el endurecimiento.

Manipulación

Se deben usar gafas protectoras para los ojos, guantes de goma para las manos y ropa laboral de mangas largas.

Rendimiento

El consumo aproximado es de 15 Kg. de mortero por m² de superficie y un espesor de aplicación de 1 cm.

Presentación

A granel, en silos de 27 Tm, dispuestos de amasadora mecánica.

En sacas (big bags) de 1000 kg.

En sacos de 25 Kg. paletizados a 1600 Kg.

Almacenamiento

El producto en sacos o big-bags debe almacenarse en lugar protegido de la intemperie. La caducidad es de tres meses desde la fecha de fabricación para el producto en silo y de un año para sacos o big-bags.

Datos técnicos

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).

Granulometría	0-1 mm
Consistencia	165 ± 10 mm
Densidad en pasta	1.8 ± 0.2 g/cm ³
Resistencia a compresión	≥ 6 N/mm ²
Absorción de agua	≤ 0.2 Kg/m ² min ^{0.5}
Permeabilidad al vapor de agua	μ ≤ 15
Adhesión-forma de rotura	> 0.2 N/mm ² – TIPO A
Reacción frente al fuego	Clase A1

Clasificación según UNE EN 998-1

CR CSIV W2



XIMOR
MORTEROS S.L.

Ctra. Carmona-Fuentes de Andalucía, Km. 19,900 • 41420 Fuentes de Andalucía - SEVILLA • Tel. 95 595 53 24/5/6
Fax 95 595 53 05



Rev 01/22