

MORTERO SECO M 7,5 MULTIUSOS

MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA

Descripción

Mortero para albañilería para uso corriente tipo (G) formulado a partir de cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan gran trabajabilidad y fácil puesta en obra.

Características

Homogeneidad
Plasticidad
Garantía de calidad
Nuestros morteros están provistos de Marcado CE.

Normativa

UNE-EN 998-2: Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

Aplicaciones

Mortero especialmente formulado para la realización de trabajos tradicionales de albañilería tales como levante de muros, tabiques de albañilería, revocos, etc...

Soporte

El soporte deberá ser resistente y absorbente y debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas y aceites. También debe estar exento de restos de sales, yesos, pinturas y piezas fácilmente disgregables. El soporte debe contener un cierto grado de humedad previo a la aplicación del mortero.

Modo de empleo

Amasar con agua hasta conseguir la consistencia adecuada para la aplicación del producto, preferentemente con amasadora mecánica.

Precauciones

No aplicar sobre soportes o piezas de baja o nula absorción.
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, fuerte viento o sol directo.
No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
No aplicar sobre yeso ni soportes derivados.

Recomendaciones

Las piezas a colocar se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la obra de la fábrica.
Durante el fraguado y el primer periodo de endurecimiento del mortero puesto en obra, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Es conveniente regar el mortero una vez haya comenzado el endurecimiento.

Manipulación

Se deben usar gafas protectoras para los ojos, guantes de goma para las manos y ropa laboral de mangas largas.

Rendimiento

El consumo aproximado es de 15 Kg. de mortero por m² de superficie y un espesor de aplicación de 1 cm.

Presentación

A granel, en silos de 27 Tm, dispuestos de amasadora mecánica.
En sacos (big-bags) de 1000 kg.
En sacos de 25 kg, paletizados a 1600 kg.
Colores: GRIS

Almacenamiento

El producto en sacos o big-bags debe almacenarse en lugar protegido de la intemperie. La caducidad es de tres meses desde la fecha de fabricación para el producto en silo y de 1 año para el producto envasado en sacos o big-bags.

Datos técnicos

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Granulometría	0-1 mm
Consistencia	175 ± 10 mm
Densidad en pasta	1.9 ± 0.2 g/cm ³
Resistencia a compresión	> 7.5 N/mm ²
Resistencia a cizallamiento	0.15 N/mm ²
Contenido en cloruros	< 0.1 %
Conductividad térmica	0.83 W/mK
Reacción frente al fuego	Clase A1

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 998-2 Categoría M 7,5.

XIMOR MORTEROS S.L.



XIMOR[®]
MORTEROS S.L.

Ctra. Carmona-Fuentes de Andalucía, Km. 19,900 • 41420 Fuentes de Andalucía - SEVILLA • Tel. 95 595 53 24/5/6
Fax 95 595 53 05



Rev 01/22

NOTA: los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa en caso de defectos en la calidad de fabricación se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Para un asesoramiento adicional, consulten con nuestro Departamento Técnico.